

Christy[®] Рак Керамические Кольца Рашига

СВОЙСТВА

- Высокая механическая прочность
- экономичность
- Высокая доступность площади поверхности
- Хорошо зарекомендовали себя в тысячах установок по всему миру



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный диаметр	Плотность	Площадь поверхности	Свободное пространство	Толщина стенки*
дюйм (мм)	фунт / фут ³ (кг / м ³)	Фут ² / фут ³ (м ² / м ³)	(%)	дюйм (мм)
¼ (6)	55.56 (890)	283 (930)	58	0,08 (2,0)
¾ (19)	45.20 (724)	240 (787)	72	0,15 (3,8)
1 (25)	38.71 (620)	58 (190)	72	0,10 (3,0)
1,5 (38)	36.21 (580)	46 (150)	76	0,16 (4,0)
2 (50)	33.71 (540)	29 (93)	77	0,20 (5,0)
3 (76)	33,4 (535)	19 (65)	78	0,40 (9,5)
4 (100)	32.46 (520)	18 (60)	80	0,40 (10,0)

*Примечание: Толщина стенки, указанная в таблице выше, является стандартной толщиной для каждого из размеров. Доступны различные варианты толщины стенки.

Christy Catalytics, LLC предлагает полный ассортимент опорных слоёв катализаторов, насадок и внутренних материалов для колонн