

# Christy® Рак Металлические кольца Рашига

## СВОЙСТВА

- Доступны в широком диапазоне размеров, толщин и металлургических материалов
- Высокая механическая прочность
- Экономичность
- Высокая доступность площади поверхности
- Хорошо зарекомендовавшая себя в тысячах установок по всему миру



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Размер		Толщина		* Плотность		Площадь поверхности		Свободное пространство
дюйм	(мм)	дюйм	(мм)	фунт/фут <sup>3</sup>	(кг / м <sup>3</sup> )	фут <sup>2</sup> / фут <sup>3</sup>	(м <sup>2</sup> / м <sup>3</sup> )	(%)
3/4	(19)	0.032	(0.8)	52	(835)	107	(351)	92
1	(25)	0.032	(0.8)	39	(626)	67	(220)	93
1- 1/2	(38)	0.032	(0.8)	25	(401)	46	(151)	96
2	(50)	0.06	(1.6)	37	(594)	32	(105)	97
3	(76)	0.06	(1.6)	25	(401)	23	(75)	98

\* Плотность основана на 304SS, Доступны различные варианты толщины стенки.

**Christy Catalytics, LLC предлагает полный ассортимент опорных слоёв катализаторов, насадок и внутренних материалов для колонн**

ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ ДАННЫЕ ОСНОВАНЫ НА КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИСПЫТАНИЯХ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОГУТ РАЗЛИЧАТЬСЯ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ. В ОТНОШЕНИИ ДАННЫХ ИЛИ ПРОДУКТОВ, УКАЗАННЫХ ВЫШЕ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИИ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ ИЛИ ПРОДАЖИ.